Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:18

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/vht-sp100-szary-podklad-lakier-zaroodporny-1093c-p-87512.html



VHT SP100 SZARY PODKŁAD Lakier żaroodporny 1093C

Cena	**142,37 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**SP100**
Kod producenta	**SP100**
Kod EAN	**010155001005**

Opis produktu

FLAMEPROOF VHT ™ Lakier żaroodporny w sprayu odnowi i przedłuży żywotność każdej powierzchni narażonej na działanie wysokiej temperatury. Ta unikalna matowa powłoka, na bazie silikonowo - ceramicznych żywic jest szeroko wykorzystywana przez przemysł motoryzacyjny do lakierowania układów wydechowych, przemysł lotniczy do silników odrzutowych, oraz innych zastosowań wysoko- temperaturowych. Powłoka VHT FLAMEPROOF™ wytrzymuje temperaturę do 2000°F (1093°C) i jest idealna do lakierowania głowic silnikowych, układów wydechowych, lub wszędzie tam, gdzie jest potrzebna powłoka odporna na działanie wysokich temperatur.

Kod producenta: SP100.

Kolor: Szary Podkład.

Temperatura: 1093°C.

Zastosowanie: Głowice Silnika, Kolektory Wydechowe, Układ Wydechowy

Wykończenie: Matowe.

Czas schnięcia: 30 minut. Utwardza się po 24 godzinach.

Proces utwardzania-wypalania w pojeździe:

- Farba musi być całkowicie sucha przed utwardzeniem,
- Uruchomić silnik na biegu jałowym na 10 min,
- Schłodzić silnik przez 20 min,
- Uruchomić silnik na biegu jałowym na 20 min,
- Schłodzić silnik przez 20 min,
- Uruchomić silnik w normalnych warunkach jazdy na 30 minut.

Proces utwardzania-wypalania poza pojazdem:

- Farba musi być całkowicie sucha przed utwardzeniem,
- Ogrzewać w piecu do 121°C przez 30 minut,
- Schłodzić przez 30 minut,
- Ogrzewać w piecu do 204°C przez 30 minut,
- Schłodzić przez 30 minut,
- Ogrzewać w piecu do 343°C przez 30 minut,

Nie należy przekraczać temp. topnienia lakierowanego elementu.